



ACIDSTAIN

ACIDO PARA TENIR SUPERFICIES CEMENTOSAS

DESCRIPCIÓN:

ACID STAIN fue desarrollado para transformar las superficies de concreto ordinario en un hermoso aspecto tipo marmoleado de piedra natural, a una fracción del costo. Logra aún más interesantes matices mediante el uso de ACID STAIN sobre superficies lisas o crea una variedad ilimitada de efectos sobre concreto estampado, lisos y acabados cementosos

USOS:

- ▶ Recomendado para teñir de pisos de concreto pulidos y estampados.
- ▶ Sirve para cambiar el aspecto pisos de concreto, ya sean de tráfico liviano, mediano o pesado, como plazas, estacionamientos, lobbies, tiendas, centros comerciales y viviendas

MODO DE EMPLEO:

APLICACIÓN: SÓLO PARA USO PROFESIONAL. Proteja las áreas circundantes antes de la aplicación. Se recomienda que todas las personas que soliciten estos materiales lean totalmente y comprendan las hojas de seguridad y especificaciones de aplicación. ACID STAIN se puede aplicar en áreas pequeñas con brocha y zonas amplias mediante pulverizadores de tipo bomba con puntas de plástico (NUNCA DE METAL). El color de la solución ACID STAIN no se parecerá al color final, pero cambiará a medida que se produce la reacción. La solución debe hacer efervescencia cuando se aplica. Si no, se necesita una preparación de limpieza o de superficie adicional. Dejar que la solución ACID STAIN permanezca en contacto con el concreto hasta que se obtiene el efecto deseado, un mínimo de 4 horas. Siga usando la tinta acida en el resto de la zona, pero trabajando de nuevo en las secciones terminadas para evitar marcas de superposición. Aplique capas adicionales de la misma manera, normalmente permitiendo al residuo permanecer en la superficie entre las capas. Después de un período de 24 horas, el área de aplicación debe lavarse y frotarse con un cepillo duro. La superficie debe ser neutralizada con una solución ácida recomendada como amoníaco o bicarbonato de sodio, seguido de un enjuague a fondo con agua limpia. Una vez comenzado el enjuagado, no permita que los residuos se sequen sobre sustrato, enjuague hasta que el concreto está completamente limpio y neutralizado. Rayas de color se puede producir si se deja residuo para oxidar. Deseche todos los residuos del ácido en lugar seguro, ya que es un producto tóxico.

SELLADO: La superficie debe estar completamente seca, por lo general un mínimo de 24 horas después del último enjuague de la superficie, y barra dejando limpio antes de ser sellado con Tecniseal.



RENDIMIENTO:

Un galón cubrirá 20 m² con toda su fuerza, o puede ser diluido hasta 20: 1 para los colores más claros que darán mayores coberturas.

PRESENTACIÓN:

Galón de 3.8 litros.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

Es recomendable hacer pruebas de colores y métodos de aplicación, ya que el color del producto real puede diferir. Secciones de prueba deben ser producidas en cada superficie de concreto. Incluso en un entorno controlado, cementos, agregados, contenido de agua, y métodos de curado del concreto contribuirán a resultados diferentes. Aprobación del Color final debe hacerse con material real y selección de sellador; Sin embargo, se debe esperar la variación de las muestras debido a las limitaciones de reproducción.

GARANTÍA:

Este producto no es para uso público y está destinado para uso por contratistas con licencia, con experiencia y formación en el uso de estos productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, es o puede hacerse ya sea en cuanto a los efectos o como resultado de dicho uso.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de utilizar o manipular el producto, lea la hoja de datos de seguridad y garantía. No lo ingiera. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use sólo con adecuada ventilación y respirador adecuado cuando exceda los límites de exposición permitidos.

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniproes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



+58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52



tecniproesca@gmail.com

