

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO

DESCRIPCIÓN:

TECNICOAT es un revestimiento acrílico, listo para ser aplicado, que se utiliza como impermeabilizante para todo tipo de techos, paredes y para aquellas superficies que requieran de este tipo de protección. TECNICOAT ha sido desarrollado como un medio económico para proteger las superficies de techos y paredes, manteniendo al mismo tiempo una película agradable a la vista y capaz no solo de impermeabilizar, sino también de eliminar la necesidad de cualquier otro tipo de aislante común.

USOS:

TECNICOAT, puede ser usado sobre techos y paredes de cualquier tipo de material, tales como concreto, anime, espuma de uretano, madera, asfalto (con tiempo colocado), aluminio, acero galvanizado, PVC, mampostería, bloques de arcilla, etc., que requieran protección contra filtraciones

VENTAJAS:

- ▶ Resistente al calor.
- ▶ De muy fácil mantenimiento
- ▶ Excelente adherencia.
- ▶ No requiere de herramientas costosas para su aplicación.
- ▶ Secado rápido.
- ▶ Retardante del fuego.
- ▶ De color original gris poco brillante
- ▶ De fácil aplicación.

MODO DE EMPLEO:

TECNICOAT, puede ser aplicado con brocha, rodillo. La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de grasas, aceites, cera o cualquier contaminante que pueda interferir con la apropiada adhesión. La superficie debe ser reparada antes de la aplicación en caso de estar deteriorada. El óxido debe ser removido y curada el área previa al recubrimiento. TECNICOAT, debe ser aplicado en dos manos separadas. Luego que la primera esté seca (formando una cubierta continua y uniforme), la segunda mano debe ser aplicada perpendicular a la primera. Para impermeabilizar techos se recomienda el uso de tela reforzada 100% poliéster incorporado en la primera capa.

DATOS TÉCNICOS:





La información dada esta basada en nuestra propia experiencia con una garantía limitada ya que las condiciones de uso van más allá de nuestro control y usos. Nuestro producto se vende en concordancia con nuestras condiciones de venta. Más información está disponible a petición del cliente.

Densidad	1.35 $\pm$ 0.05 kg/l
Material	Resina acrovínlica
Presentación	Solución semi fluida monocomponente

PRESENTACIÓN:

Cuñete 19 litros.

Galón 3,8 litros

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 10 m²/galon/mano

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

No aplique TECNICOAT a temperaturas inferiores a los 10 °C, o cuando exista la posibilidad de lluvia antes del correcto secado, ya que este producto requiere de la evaporación del agua para curar. Temperaturas muy frías y/o alta humedad pueden retardar el tiempo de secado, por lo que también se recomienda no aplicarlo a últimas horas de la tarde. No adicionarle agua y ningún otro aditivo; aplicar tal y como viene, directamente del envase a la superficie que se va a tratar. No aplicar sobre superficies siliconadas o similares.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Los productos deben ser almacenados en lugar fresco y seco de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Antes de su uso y para una eficiencia óptima todos los componentes deben estar a una temperatura entre 21°C y 27°C. La vida útil de los productos bajo estas condiciones es de 1 año

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos y mantener los párpados abiertos y consultar a su médico.





DESARROLLOS
Tecniproes
TÉCNICOS EN PRODUCTOS ESPECIALES

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniproes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



WhatsApp +58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52



Correo tecniproesca@gmail.com

